

OMEGA PLUS 35, sr

UNIKÁTNÍ ŘADA AUTOFÓLIÍ VYROBENÁ TECHNOLOGIÍ HYBRIDNÍ METALIZACE

- Razantní tepelná ochrana
- Minimální zrcadlový efekt
- Vynikající tepelná tvarovatelnost
- Záruka 5 let na všechny parametry
- Řada propustnosti: 5 %, 15 %, 20 %, 35 %, 45 %

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	39 %
odražená (TSR)	10 %
pohlčená (TSA)	51 %
zadržaná (TSER)	47 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	35 %
odražené (VLR)	7 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržané (UVLR)	99 %
-----------------	------

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)	0,61
------------------------	------

VLASTNOSTI FÓLIE

Metalizovaný probarvený polyester. Aplikace fólie sníží oslnění a průhled do interiéru bez zrcadlového efektu (VLT = 35 % / VLR = 7 %). Razantní ochrana před přenosem tepla do interiéru SC = 0.61, TSER = 47 %.

Poznámka: SC (Shading Coefficient) - stínící koeficient vyjadřuje schopnost zasklení s fólií zadržovat tepelnou složku slunečního záření. Součinitel stínění je definován jako poměr přenosu tepla zasklením opatřeném fólií k přenosu tepla čirým zasklením bez fólie.

Čím je hodnota SC nižší, tím efektivněji zadržuje zasklení s fólií tepelné záření.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Na zadní a boční autoskla s výjimkou skel pro výhled řidiče a spolujezdce ve výšce 180°.

Tónování prosklených příček v interiéru. Nelze aplikovat na okenní dvojskla, protože vzniká vysoké riziko prasknutí skla.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Velmi dobře tepelně tvarovatelná fólie na autoskla umožňuje výlep fólie z jednoho kusu materiálu beze spoje.

