

SILVER 50 - XSR

INTERNÍ SOLÁRNÍ FÓLIE

- V létě odrazí 29 % slunečního tepelného záření
- Účinná ochrana zboží a maleb
- Vhodná aplikace pro historické budovy
- neutrální vzhled
- Unikátní vrstva proti poškrábání

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	33 %
odražená (TSR)	29 %
pohlčená (TSA)	38 %
zadržaná (TSER)	55 %

EMISIVITA 0,74

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	46 %
odražené (VLR)	27 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržené (UVLR) 95 %

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC) 0,50

VLASTNOSTI FÓLIE

Neutrální polyesterová fólie se speciální kovovou vrstvou spojující dostatečnou propustnost světelného záření 46 % s odpovídající účinností v oblasti tepelného slunečního záření. Fólie odrazí 29 % tepelného slunečního záření.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pro celoroční aplikaci pro komerční a obytné objekty, výlohy obchodů, prosklení muzeí a historických budov. Neutrální odstín neruší design proskleného pláště budovy.

Pro poměrně malý úbytek denního světla je vhodné fólii instalovat na rodinné domy a byty, kde úbytek denního světla není vhodný. Útlum denního světla je minimální a homogenní, na rozdíl od mechanického zastínění, např. žaluziemi. Účinná ochrana zboží a maleb proti blednutí barev.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolná jednoduchá skla i na izolační dvojskla bez rizika prasknutí vlivem termálních tlaků.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrku. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ostřikem.

